



充气电缆失压漏气修补胶



AirRepair™ 修补胶双组份。可快速修复的灰色糊状物，以工具包的形式出售。在标准的组件中，一盒修补胶 A, B 混合后足够修复 15 平方厘米，0.65 厘米厚的漏点

修补胶 A, B 充分混合后，应立刻涂抹在要修补的区域，如电缆，在侧接合处，分叉处。修补完成后十五分钟即可承压，修补胶也可在 40F 的低温环境中适用，修复好的密封处或漏气处可抗水，油，盐和其它入污物

特点

- 更利使用— 即使难以到达的区域也可修复
- 快速修复— 修复后 15 分钟即可承压
- 成本较低— 修复功能比热缩套管更经济，快速
- 操作简单— 无须火源或其它动力源，无需包裹或夹钳工具
- 使用方便— 以工具包的形式提供，包括修补所需的所有材料
- 持久耐用— 不会进水或入井污物

物理特征

- 颜色：灰色
- 修复后的硬度：75（Shore D）
- 黏度：不下沉，粘稠糊状
- 持久性：抗水
- 操作时限：21C 时 5 分钟
- 对铅和金属的附着力：好
- 对塑胶的附件着力：好

包装规格：

每套组件明细	数量
修补胶组分 A（黑色）	6 盒
修补胶组分 B（白色）	6 盒
手套	3 双
61cm 长条状砂纸	2 条
AR—STICK 粘合胶泥	1 支
清洁预处理擦布（TR—1）	10 包
混合条	10 支

重要启示：根据可以信赖的试验和观察结果，我们在此提供忠实的信息和声明。但我们不保证信息的完整和标准性。用户在使用之前，应该作出所有必要评估，以确认产品适合所需用途。使用时所涉及的风险和责任由用户自负。此声明取代所有文字或非文字保证，包括但不限于对产品销售性和特定用途使用性的非文字保证。我们在此声明，本公司与该等保证无关。美国保利沃特的唯一义务是替换被证实为次品的产品。除此替换补偿之外，美国保利沃特不负在正确或非正确使用这些产品时所造成的直接或间接损失，伤害或破坏，任何法律依据均不影响这一立场。非经美国保利沃特公司行政人员书面同意，上述启示不得改动。

American
Polywater[®]
Corporation

P.O. Box 53
Stillwater, MN 55082 USA
+1-612-430-2270
+1-612-430-3634 传真
Custserv@polywater.com
www.polywater.com